



УКРАЇНА
ТОВ "БУДІНДУСТРІЯ, ЛТД"



69035, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 170Г, кв. 32
Факт. адреса: м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 5, тел. 067 6125959
п/р UA413808050000000026005388134 в АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО 380805 Код ЄДРПОУ 19266746 e-mail: budlab.ltd@gmail.com

20790
Випробування

ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ АКРЕДИТОВАНА ЗА ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019

Атестат акредитації випробувальної
лабораторії №20790, зареєстрований в
Реєстрі НААУ 07 серпня 2024 р.,
дійсний до 06 серпня 2029 р.

"Затверджую"

Керівник випробувальної лабораторії

Т.В. Хашимова

10 листопада 2025 р.



ПРОТОКОЛ №507с-ВЛ випробувань продукції

Продукція: пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних
робіт фр. понад 0-5 мм виробництва ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ГРА-
НІТНИЙ КАР'ЄР»

Назва продукції:	пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт фр. понад 0-5 мм	Код ДКПП	08.12.1
Замовник та його адреса:	ОС ТОВ "Центр Оцінки Відповідності "Фактум", 65082, м. Одеса, вул. Софіївська, 16 (за заявкою ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», 65003, м. Одеса, вул. Головатого отамана, 68/1, ЄДРПОУ 45804235)		
Дата виготовлення:	25.10.2025		
Номер партії:	-		
Фасовка, упаковка:	полімерний мішок		
Відбір зразків проводився:	ОС ТОВ "Центр Оцінки Відповідності "Фактум" акт відбору від 25.10.2025		
Заявка/Рішення:	рішення №251023.01/С від 24.10.2025		
Дата отримання зразків:	27.10.2025	Дата виконання роботи:	28-29.10.2025
Місце проведення лабораторної діяльності:	ВЛ ТОВ "Будіндустрія, ЛТД"		
Мета випробувань:	на відповідність вимогам ДСТУ Б В.2.7-210 п.п.5.2, 5.5-5.9, 5.13 5.17.1, 5.17.2		
Нормативні посилання (ідентифікація методу):	ДСТУ Б В.2.7-210:2010 "Будівельні матеріали. Пісок з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови", ДСТУ Б В.2.7-232:2010 "Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань"		
Доповнення, відхилення від методу	відсутні		
Тип та основні характеристики засобів вимірювання та устаткування:	- ваги електронні АД-25 (діап.вимірювань 0,1-25 кг, дискретність 0,005 кг, кл. точності III, $U(15,0 \text{ кг})=0,00419 \text{ кг}$) зав. №070431822, інв. №135; - гігрометр психрометричний ВІТ-1 (діап. вимірювань: температур - $(0...+25)^{\circ}\text{C}$; вологості - $(20...90) \%$, $\Delta_t=\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, $\delta=\pm 0,2 \%$, $U(+20^{\circ}\text{C})=0,21^{\circ}\text{C}$) інв. №36; - шафа сушильна СП-100 (температура до 300°C, дискретність задавання температури 1°C, $\Delta=\pm 3^{\circ}\text{C}$), зав. №RS0153098, інв. №221; - секундомір механічний СОСпр-26-2-000 (ємність шкали: секундної - 60 с, хвилинної - 60 хв, кл.точності 2, $\Delta=\pm 1,8 \text{ с}$, $U(60,0 \text{ с})=0,23 \text{ с}$), зав. №8731, інв. №30; - ваги лабораторні електронні ТВЕ-3-0,05 (діап. вимірювань 2,5-3000 г, дискретність 0,05 г, кл. точності 4, $U(2000,0 \text{ г})=0,06585 \text{ г}$) зав. №5229, інв. №193; - комплект вимірювального металевго посуду (об'єм посуду 10, 1 дм³) інв. №84; - лінійка вимірювальна металева (діап. вимірювань 0-500 мм, $\Delta=\pm 0,15 \text{ мм}$, $U(500,0 \text{ мм})=0,07 \text{ мм}$) інв. №156-1; - циліндр мірний скляний (об'єм 500 мл, $U=0,02 \%$) інв. №201; - сита з комплексу сит КСІ, (розміри отворів, мм: 10; 5,0; 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16) інв. №34; - сито лабораторне марки СЛ дерев'яне 350*350 мм (розміри отворів, мм: 005) зав. №116.		
Умови навколиш-	Всі засоби вимірювання своєчасно калібровані температура $+(19...20)^{\circ}\text{C}$		

нього середовища: вологість (66...67)%

Опис, стан та ідентифікація зразків:

реєстраційний №275с-ВЛ. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт фр. понад 0-5 мм у кількості 10 кг, зразок №275с-ВЛ-1. Зразок промаркований та упакований

Дані надані замовником:

виробник - ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», 65003, м. Одеса, вул. Головатого отамана, 68/1, ЄДРПОУ 45804235. Адреса виробництва: Миколаївська обл., Первомайський р-н, Кінецьпільське родовище, 2,2 км на північний захід від с. Кінецьпіль

Результати випробувань

Параметри, що визначаються	Один. вимір.	НД на методи випробувань	Значення параметрів за НД	Фактичне значення
1	2	3	4	5
п.5.2 Розмір зерен піску відповідно до фракцій повинен бути:	мм	ДСТУ Б В.2.7-210	понад 0 до 5 мм	понад 0 до 5 мм
п.5.5 Модуль крупності піску повинен бути:	мк		від 1,5 до 4,0	2,90
п.5.6 Повний залишок піску на ситі №063:			понад 45 до 65	58,2
п.5.7 Вміст у нефракціонованому піску зерен розміром від 5 мм до 10 мм не повинен перевищувати 15% за масою.			15,0	3,7
п.5.8 Вміст у нефракціонованому піску зерен розміром понад 10 мм не повинен перевищувати	% за масою	ДСТУ Б В.2.7-232	5,0	0
п.5.9 Вміст у піску зерен, що проходять крізь сито №016, не більше:			25,0	10,5
п.5.13 Насипна густина піску повинна бути не менше	кг/м³		1100,0	1325,2
п.5.17.1 Максимально допустимий вміст пиловидних і глинистих часток у піску			20,0	1,0
п.5.17.2 Вміст глинистих часток, що визначається методом набухання, у піску призначеному для дорожньо-будівельних робіт і для виробництва будівельних сумішей, не повинен перевищувати:	% за масою	ДСТУ Б В.2.7-210 (додаток А)	1,0	0,6

Випробування провела інженер

Галина ЛИСЕНКО

Увага! Протокол стосується лише зразків продукції, що були піддані випробуванням. Передрукування протоколу випробувань частково, або повністю, без дозволу випробувальної лабораторії забороняється!